



**materiale esaminato: MAGMA WHITE**

EN 1342 : 2005

Materiale : PORFIRITE DIORITICA

Tonalità: bianco/ grigio chiaro

Committente GIRASOLE PORFIDI ITALIA - Trento - ITALY

Lastre in MAGMA WHITE per pavimentazioni e rivestimenti esterni

MAGMA WHITE : ANALISI		
MAGMA WHITE	Massa (kg/m <sup>3</sup> ) UNI EN 1936:2007	2494
MAGMA WHITE	Assorbimento medio (%) UNI EN 13755:2008	1,3
MAGMA WHITE	resistenza alla flessione (MPa) resistenza alla flessione (MPa) (minimo atteso) resistenza alla flessione (MPa) 56c gelo/disgelo UNI EN 12372:2007 e UNI EN 12371:2010	29,7 27,7 27,7
MAGMA WHITE	resistenza a compressione monoassiale (MPa) resistenza a compressione monoassiale (MPa) dopo 56 cicli gelo-disgelo	154 152

marchio CE :

